

Эпоксидная затирка Artandplay

Инструкция к применению

Перед вами двухкомпонентный эпоксидный состав. Компонент А - смесь эпоксидной смолы, стеклянных наполнителей и функциональных добавок (далее Паста). Компонент В – отвердитель (помогает составу стать твердым), без данного компонента состав работать не будет. Эпоксидная затирка Artandplay идеальна для керамической плитки и стеклянной мозаики, хорошо смывается водой, долговечна, обладает химической и механической устойчивостью, не содержит органических растворителей. Яркость цвета и ровный шов внутри и снаружи помещения.

Область применения:

Подходит для укладки и затирки швов от 1 до 15 мм для бытовых помещений, медицинских учреждений, для чаш бассейнов, саун, хаммамов. Можно использовать в качестве плиточного клея, чтобы избежать различия в цвете с затиркой, особенно актуально для полупрозрачных цветов и Базы (800 арт.).

Инструкция:

Для начала необходимо подготовить поверхность. Убедитесь, что клей высох и вы можете приступить к затирке швов. Швы должны быть чистыми и сухими, удалите пыль, грязь и остатки клея при помощи доступных средств.

Далее приготовьте состав в пропорциях А:В - 100:5,5. Компоненты расфасованы так, чтобы у вас получилась готовая смесь, но вы можете использовать состав частями - при этом обязательно используйте весы! При отклонении от пропорций компания ответственности за результат не несет!

Что такое пропорции? Объясняем:

Пропорции – это соотношение одного компонента к другому. В данном случае берем из расчета 100 грамм пасты (А) и 5,5 грамм отвердителя (В), соответственно – 200 грамм пасты (А) = 11 грамм отвердителя (В) и тд.

Как посчитать еще: допустим, вы взяли 350 грамм пасты (А), то отвердитель высчитываем по формуле: $350 \times 5,5 / 100 = 19,25$ грамм отвердителя.

Почему не стоит делать «на глаз»? Эпоксидная затирка – состав, который работает по законам химии, смола нуждается в отвердителе, чтобы запустить реакцию кристаллизации и если вы добавите недостаточно компонента В, то состав не затвердеет полностью, если же наоборот – затвердеет слишком быстро и вы не успеете с ним сделать весь объем.

После добавления всех компонентов состав необходимо размешать до однородной массы. Не рекомендуем замешивать вручную!

ВАЖНО! Используйте инструмент на минимальных оборотах. При сильных оборотах смесь нагревается и время работы значительно уменьшается!

Затирка швов:

Заполните составом межплиточные швы, распределите специальным шпателем по всей поверхности, излишки необходимо снять. Через 20 минут поверхность необходимо замыть круговыми движениями теплой водой при помощи губки. Оптимальная температура работы до + 23 С. Жизнеспособность состава при соблюдении всех условий составляет 40-60 минут.

ВНИМАНИЕ: чем выше температура в помещении, тем быстрее идет процесс отверждения.

Цветные составы рекомендуем замыть повторно еще через 30-45 минут, мыльным раствором.

Запрещено разбавлять состав водой или какими-либо другими растворителями.

Использование отвердителя другой марки не гарантирует результата.

Настоятельно рекомендуем перемешать цветную затирку из разных партий, для избегания разнотона. Так же при покупке нескольких банок перед применением рекомендуем проверить цвет и перемешать весь объем между собой.

В банке 948 грамм пасты и 52 грамма отвердителя, вместе они образуют 1 кг затирки!

В банке 2370 грамм пасты и 130 грамма отвердителя, вместе они образуют 2,5 кг затирки!

В банке 4740 грамм пасты и 2*130 грамма отвердителя, вместе они образуют 5 кг затирки!

Время отверждения: отверждение затирки происходит через 24 часа – можно ходить; полная нагрузка – 7 суток; химическое воздействие – 15 суток.

Расход: при затирке швов расход зависит от ширины шва и толщины плитки и составляет 0,3-1 кг/м²; при использовании в качестве клея – 2,5-3 кг/м².

Холодный период:

В холодный период года при транспортировке затирка может стать твердой! Это не брак! Это нюансы эпоксидной смолы. Что нужно сделать: поставить банку с пастой (**БЕЗ ОТВЕРДИТЕЛЯ**) в теплое помещение на несколько часов, так она станет опять мягкой. Не перегревайте пасту, так как «перегретая» затирка с отвердителем моментально начнет реакцию отверждения.

Меры предосторожности: хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания в глаза и кожу. Использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. В случае попадания на кожу и в глаза, промыть большим количеством воды.

Произведено в России ИП Нуруева Е.П.

ИНН 772576689900

artandplay.ru

Телефон для связи и вопросов: 8-925-170-17-12

Срок годности 12 месяцев